

Инструкция по применению фасадной краски (концентрированной) ВД-АК-06 ТУ2316-003662421199-2015

Назначение и свойства

Применяется для наружной окраски зданий и сооружений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, зашпатлеванным (в т.ч. ДВП и ДСП) поверхностям. Используется для окраски помещений с повышенной влажностью.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой. Необходимо удалить остатки непрочного покрытия, зашпатлевать при необходимости, неровности отшлифовать (в том числе старую краску), удалить пыль. Перед нанесением на особенно впитывающую или мелящую поверхность, обработать грунтовкой ВД-АК-01.

Применение

Краску ВД-АК-06 (концентрированную) перед применением необходимо тщательно перемешать до получения однородной массы. Разбавить в соотношении 4 вес. части краски + 1 часть воды. В случае замораживания краску выдерживают при комнатной температуре не менее 2 суток, затем тщательно перемешивают до получения однородной массы. Время высыхания 1-го слоя при температуре 20°C и влажности не выше 80% - 1 час. Межслойная сушка – 1 час, полное высыхание – 24 часа. Время высыхания при снижении температуры и повышении влажности увеличивается.

Расход готовой краски

При однослойном покрытии 0,13-0,15 кг/м² в зависимости от поверхности.

Состав

Дисперсия органического полимера в воде, пигменты, минеральные наполнители, функциональные добавки.

Меры безопасности

Не токсична. Пожаробезопасна. При работе применять средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, респиратор. При попадании в глаза промыть большим количеством воды.

Хранение

Гарантийный срок хранения при температуре выше 0 °С – 1 год в плотно закрытой заводской таре. Допускается хранение при температуре до -40 °С не более 1 месяца. Краска ВД-АК-06 морозоустойчивая, выдерживает 5 циклов заморозки-разморозки.