ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ ПО Химцентр ”
630040, г. Новосибирск, посёлок Озёрный, ул. Армейский микрорайон, 9
ИНН 5433958508 КПП 543301001 ОГРН 1165476141731
Тел/факс (383) 347-55-65, 347-62-72, 347-88-48

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФАСАДНОЙ ЗАЩИТНОЙ ЭМАЛИ «МАКСИМУМ АК-Ф» (ТУ 20.30.12-010-03877399-2020)

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Фасадная защитная эмаль «Максимум АК-Ф» применяется для огнезащитных покрытий «КЕДР-МЕТ-КО» в атмосферных условиях (под навесом) или в сырых не отапливаемых помещениях при относительной влажности воздуха более 85% и «КЕДР-АС» в условиях открытой атмосферы и помещениях с влажностью до 100%, а также для придания декоративного вида огнезащитным покрытиям.

2. ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ ЭМАЛИ

2.1. Осмотреть упаковочную тару, убедиться в отсутствии повреждений, соответствии её внешнего вида требованиям ТУ.

2.2. Покрытие на основе краски «КЕДР-МЕТ-КО» должно высохнуть до отлипа.

3. НАНЕСЕНИЕ ЭМАЛИ

3.1. Эмаль поставляется в готовом к применению виде. Перед нанесением эмаль должна быть тщательно перемешана в таре миксером. При сильном загустении эмали допускается разбавление небольшим количеством ксилола, толуола (не более 5-7 % масс.).

3.2. Эмаль наносят краскопультом, валиком или кистью при температуре воздуха не ниже минус 15 ºС и относительной влажности воздуха не более 85% .

3.3. Температура окрашиваемой поверхности должна быть выше точки росы не менее, чем на 3 ºС.

3.4. Эмаль наносят на покрытия «КЕДР-МЕТ-КО», «КЕДР-АС» в два слоя с межслойной сушкой. Толщина 1 слоя покрытия ~ 0,05 мм.

Колерованную эмаль наносить на покрытия «КЕДР-МЕТ-КО», «КЕДР-АС» в два слоя с межслойной сушкой (обеспечивая высыхание первого слоя до отлипа).

4. РАСХОД ЭМАЛИ

4.1. Расход эмали при нанесении краскопультом, кистью или валиком 170 ± 10 г/м². Необходимо учитывать технологические потери, которые в зависимости от условий нанесения составляют от 7 до 20%. При использовании колерованной эмали расход в зависимости от цвета и тона увеличивается до 400 ± 20 г/м² (без учета технологических потерь.

5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

5.1. Эмаль транспортируется всеми видами транспорта в металлической таре изготовителя при температуре от минус 40 ºС до плюс 40 ºС. Тара с эмалью не должна подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, атмосферных осадков.

5.2. Гарантийный срок хранения эмали – 24 месяца со дня изготовления при выполнении требований ТУ.

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Эмаль легковоспламеняемая, поэтому не должна находиться вблизи открытых источников огня.

6.2. Работающим с эмалью необходимо использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза или на кожу промыть проточной водой.